

Enveo Therm

СИГУРЕН ПОГОДОК ENVEOTON SILICON

EnveoTon Silicon

СИЛИКОНСКА
ДИСПЕРЗИОНА
ФАСАДНА БОЈА

Област на примена

Наменет е за заштита на нови и стари носивни фасадни површини. Погоден е за нанесување на површини на база на цемент и вар, бетон, како и на постоечки декоративни малтери и бои во фасадниот систем со стиропор и камена волна. Може да се нијансира во голем број нијанси според тон картата на Enveo.

EnveoTon Silicon е фасадна дисперзивна боја направена врз основа на висококвалитетна силиконска смола и полимерна емулзија. Избраните полимери и адитиви обезбедуваат одлична отпорност и стабилност на атмосферските влијанија.

Предности на производот:

- Одлична еластичност
- Исклучителна водоотпорност
- Висока пропустливост на пареа
- UV отпорност
- Одлична покривност



weber
SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN

Подготовка на подлогата

Површината на која се нанесува производот мора да биде чиста, цврста, сува, без траги од маснотии и масло, носива и без делови што се одвојуваат. Цементно-варовните малтери и бетонските површини мора да бидат стари најмалку еден месец, со преостаната влага $\leq 2\%$. Недоволни носиви премази и делови што паѓаат, премази растворливи во вода (при миене на површината) мора целосно да се отстранат и да се санираат со соодветен материјал пред нанесување на прајмерот. Површините контаминирани со мувла и алги треба да се измијат со топла вода и да се дезинфицираат со соодветно средство.

Високо вливливите и старите подлоги треба да се премачкаат со weberprim deer прајмер разреден со чиста вода во сооднос од 1:3 до 1:6, во зависност од вливливоста и состојбата на подлогата. Нанесете го прајмерот најмалку 12 часа пред нанесување на фасадната боја.

Подготовка и нанесување на производот

1. Пред да започнете со работата, потребно е темелно да ја измешате фасадната боја до дното на кантата, а потоа да го комбинирате материјалот од различни серии и/или пакувања во еден поголем сад за да се изедначи нијансата (егализација). Доколку е потребно, додадете чиста вода до 20% за првото нанесување на боја, или до 10% за второто нанесување на боја, а потоа мешајте до целосна хомогенизација.
2. На подготвената подлога, нанесете EnveoTon акрил со валјак или четка во најмалку два слоја, за да се постигне целосно покривање на површината и да се добие потребната нијанса на боја. Нанесете рамномерно и континуирано, за да се постигне рамномерно нанесување и рамномерно сушење. Нанесете го вториот слој само откако првиот слој целосно ќе се исуши, т.е. не порано од 6 часа по нанесувањето на првиот слој боја под

оптимални временски услови. Нијансите со HBW индекс помал од 30% треба да се користат исклучиво за мали површини, како што се граници околу прозорци, врати и други отвори.

3. Фасадниот систем мора да биде опремен со окапници (прозорци, поткровје итн.) за да се постигне целосна заштита од пенетрација и течење на вода по површината. Не го користете производот на хоризонтални површини каде што може да се акумулира нечистотија, вода и снег.
4. За време на нанесувањето и сушењето, температурата на подлогата и воздухот мора да биде помеѓу 5°C и 30°C. Заштитете го материјалот од влијанието на сонцето, ветерот, маглата и дождот најмалку 24 часа, по што се постигнува отпорност на атмосферски влијанија. Препорачаниот метод на заштита е поставување скелиња, но може да биде недоволен ако ударите се со силен интензитет. Доколку временските услови не се во согласност со горенаведеното, потребно е да се прекине постапката на работа и да се почека да се добијат оптимални услови.

* Сите наведени параметри се однесуваат на стандардни временски услови: температура 20°C, релативна влажност до 65%.

5. Се препорачува редовно одржување на фасадната површина, со отстранување на наслаги од прашина и отстранување на траги од нечистотија со топла вода и/или средства за чистење. Редовното одржување ја намалува можноста за алги и габи и го продолжува животниот век на фасадниот систем.

Производителот препорачува пред почетокот на работата да се направат помали, тест површини за да се провери дали производот/подлогата е правилно подготвен и дали се обезбедени соодветни услови за употреба

и вградување. Доколку не се обезбедени, ве молиме прекинете ја работата и контактирајте претставник на Saint-Gobain Претставништво во Скопје. Компанијата не е одговорна за неправилно извршување на работата со наведениот материјал, како и за употреба на материјалот за цели што не се наведени во описот на производот. Жалби по завршувањето на работата не се прифаќаат.

Алат за работа

За мешање: електричен миксер или рачно.
За нанесување: валјак и/или четка.

Потрошувачка на производот

Околу 0,25-0,4 kg/m² за два слоја фасадна акрилна боја, во зависност од грубоста и вливливоста на подлогата, температурата на воздухот и подлогата, видот на алатката, начинот на нанесување итн.

Складирање, складирање и транспорт

Производот EnveoTon Silicon мора да се чува во оригиналното, неоштетено пакување, на цврсти и исправни палети, на суво место, без директно изложување на снег, дожд, град и сонце, заштитен од мраз, во затворен или покриен простор.

Производот не е опасен за транспорт во смисла на сите национални и меѓународни сообраќајни прописи. За време на транспортот, заштитете го производот од атмосферски влијанија. Транспортирајте го и складирајте го производот на температура од +5 °C до +30 °C.

Безбедност на производот

Производот не е класифициран како опасен. Содржи реакциона смеса од 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергиска реакција.

Технички карактеристики на производот

Боја на производот: EnveoTon Silicon е бела фасадна боја (можност за нијансирање според системот Enveo mix).

Пакување: пластична канта 25 kg, 600 kg на палета; пластична канта 8 kg, 480 kg на палета.

Рок на употреба: 12 месеци од датумот на производство отпечатен на конзервата.

Подетални информации за производот, дополнителна документација и лист со податоци за безбедност можете да најдете на официјалната веб-страница www.saint-gobain.mk.

Чистење

Остатоците од свежиот производ се чистат од алатите и извалканите површини со вода. Стврднатиот производ мора да се отстрани само со механички средства.

Ограничувања на производот

Фасадната боја EnveoTon Silicon не смее да се користи во следниве ситуации:

- Со фасадни системи кои содржат влага
- Со недоволно носиви површини
- На температури за складирање, транспорт, нанесување и сушење пониски од +5 °C и повисоки од +30 °C
- Со подлоги што содржат алги и габи

Екологија

Не го фрлајте неискористениот производ и празната амбалажа подалеку од означените места за отпад. За дополнителни информации, видете го безбедносниот лист за производот.

Начин на отстранување

Содржината и пакувањето отстранете ги во согласност со локалните прописи. Амбалажата и неупотребливиот материјал отстранете ги одделно. Не дозволувајте да навлезат во одводот. Не смее да се фрла заедно со отпадот од домаќинството.

Земја на потекло и производител на производот

Земја на потекло: Република Србија.

Производител на производот: Saint-Gobain construction products d.o.o. Белград, Булевар Михајла Пупина 115д, 5-ти кат, 11070 Нови Белград, Србија. Контакт телефон: 011 314 96 81.



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS REPRESENTATIVE OFFICE MACEDONIA

Kocho Bitoljanu, 2V, Gazi Babat
Skopje • North Macedonia
Tel.: +289 2 2443494
info.mk@saint-gobain.com
www.testisthebest.com

Техничките информации дадени овде, како и препораките, се базираат на нашето знаење и искуство во случаи кога производот е правилно складиран, користен, транспортиран и ракуван под редовни услови. На купувачот или корисникот на производот му се препорачува да го тестира производот доколку е погоден за намената. Со оглед на фактот дека немаме влијание врз околностите на употреба и примена на производот, ние нема да бидеме одговорни за последиците што произлегуваат од неправилна употреба. Купувачот или корисникот на производот сноси одговорност доколку производот е складиран, транспортиран, инсталиран и користен спротивно на упатствата, намената, својствата и безбедносните информации на производот, како и по наведениот рок на употреба на производот. Нашиот искусен тим експерти дава совети во фазите на планирање и примена на нашите производи. Посета на градилиштето и демонстрација на примената на нашите производи може да се организираат по барање. Контакттирајте го нашиот технички тим и дознајте повеќе за нашите производи на веб-страницата www.saint-gobain.mk.



СИГУРЕН ПОГОДОК ENVEOTON SILICON

EnveoTon Silicon

EnveoTon Silicon е висококвалитетна силиконска фасадна боја со одлична еластичност, водоодбојност и паропропусност, која ја заштитува фасадата од сите временски услови и обезбедува висока покривност.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

